

Revisione e restauro di intonaci

Riempimento di porzioni distaccate di intonaco con boiacca alla calce idraulica naturale

Prodotti utilizzati:

1. **Sanafluens**
2. **Helix Steel AISI 304**

Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco, distaccati dal loro supporto murario, mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8-10 mm e della lunghezza massima di 15 cm, iniezione di miscela fluida composta da calce idraulica, microsilice ad attività pozzolanica, additivazioni antiritiro, tipo **Sanafluens** di Azichem srl, con posa in opera, ove necessario, di connettori elicoidali in acciaio inox di diametro 6 mm tipo **Helix Steel AISI 304** di Azichem srl.

