

## Grout Garden

Malta cementizia a presa rapida da posare senza miscelazione



Malta cementizia a presa rapida per il montaggio e il fissaggio di pali di recinzione, stendibiancheria rotanti, ecc..., in buchi fatti nel terreno... senza miscelare con trapano con frusta, betoniera o altro.

**CODICE DOGANALE:** 3824 5090

**COMPONENTI:** Monocomponente

**ASPETTO:** Polvere

**COLORI DISPONIBILI:** Grigio

**IMBALLAGGI E DIMENSIONI:** Sacco da 25 kg - Pallet: 50 x (Sacco da 25 kg)

### CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per il montaggio e il fissaggio di pali di recinzione, stendibiancheria rotanti, ecc..., in buchi fatti nel terreno senza miscelare con trapano con frusta, betoniera o altro.

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Per la messa in opera della malta rapida è necessario scavare un foro o una trincea sufficientemente grande. Il terreno in cui verrà realizzato il buco, dovrà essere stabile e ben compattato. Prima della lavorazione, le superfici laterali e del pavimento devono essere prebagnate, evitando di formare delle pozzanghere. L'impasto secco va applicato in strati di circa 10-15 cm. Con un annaffiatoio a mano si bagnerà e si compatterà con una cazzuola la malta, considerando un fabbisogno d'acqua di circa 3-3,5 litri per ogni sacco da 25 kg di Grout Garden. Non appena l'acqua sarà completamente penetrata nella malta, si procederà con la posa di un altro strato di 10-15 cm, ripetendo l'operazione. Compattare e lisciare il meglio possibile la superficie della malta. In base alla temperatura dell'aria e dell'ambiente, l'indurimento del prodotto inizierà dopo circa 5 minuti. Dopo 1 ora circa, la malta indurita potrà essere forata con il trapano per fissare eventuali pali o segnaletica. Il completo indurimento, così come tutti i materiali cementizi, si otterrà dopo circa 28 giorni

### METODI DI APPLICAZIONE




Applicazione manuale - Colatura




### PULIZIA STRUMENTI

Acqua



## CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

-  Conservabilità: 12 mesi
-  Non infiammabile
-  Prodotto a rapida presa

-  Diametro massimo aggregato: 6 mm
-  Pot life: 5-10 min
-  Temperatura di applicazione: +5 / +35 °C

## CONSUMI

Circa 19 kg/m<sup>2</sup> di Grout Garden per ogni centimetro di spessore da realizzare (circa 1900 kg per ogni metro cubo).

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Teme l'umidità.

## GALLERIA FOTOGRAFICA



## AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

