

Protech Flex Primer

Primer aggrappante per sigillanti poliuretanicici e epossipoliuretanicici



Primer aggrappante poliuretanicico per la preparazione dei giunti nelle superfici in calcestruzzo, in muratura, ecc. per la successiva colmataura con sigillanti poliuretanicici Protech Flex e/o epossipoliuretanicici (EG 91).

CODICE DOGANALE: 3907 3000

COMPONENTI: Bicomponente

ASPETTO: Liquido + Liquido

COLORI DISPONIBILI: Trasparente

IMBALLAGGI E DIMENSIONI: Barattolo da 0.125 kg [A] - Barattolo da 0.125 kg [B] - Kit: 1 Barattolo da 0.125 kg [A] + 1 Barattolo da 0.125 kg [B]

CAMPI D'IMPIEGO

Impregnazione consolidante preliminare delle superfici in calcestruzzo, costituenti le pareti di giunti di pavimentazioni e coperture, preliminare alla sigillatura con sigillanti poliuretanicici ed epossipoliuretanicici.

SUPPORTI CONSENTITI

Calcestruzzo - Mattonelle e piastrelle - Massetti di sottofondo

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc..

MODALITÀ D'IMPIEGO

Mescolare bene i due componenti tra di loro e diluire 1:1 con acqua pulita. Applicare Protech Flex Primer così preparato, mediante pennello a setole corte, sulle pareti del giunto da sigillare. E' opportuno prevedere l'inserimento nel giunto, di qualsiasi natura esso sia, dello specifico cordolo in polietilene espanso Filtene Fondogiunto, della dimensione appropriata al giunto da sigillare.

METODI DI APPLICAZIONE

Pennello



PULIZIA STRUMENTI

Acqua

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

-  Conservabilità: 12 mesi
-  Non infiammabile
-  Pot life: 90 min
-  Temperatura di applicazione: +10 / +35 °C

-  Esente da solventi
-  Peso specifico: 1.06 ± 0.05 kg/l
- A:B** Rapporto di miscela: 1:1 _
-  Usare indossando guanti protettivi

SPECIFICHE TECNICHE

FORD ASTM D 1200

Viscosità **15 ± 2 s**

Fuori polvere a 20°C **2 h**

EN 1542

Adesione per trazione diretta > **1 N/mm²**

a 20°C

Indurimento completo a 20°C **7 gg**

a 20°C

Indurimento al tatto a 20°C **12 h**

Residuo secco **50 %**

CONSUMI

Circa 0,02 kg di Protech Flex Primer diluito 1:1 per ogni metro lineare di giunto da trattare.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

GALLERIA FOTOGRAFICA



Prodotto e distribuito da **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Aggiornamento del **07-03-2024**
Condizioni di vendita e avvertenze legali consultabili su
<https://www.azichem.com/condizioni-general-di-vendita>
Totale pagine di questo documento: 3

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Le informazioni generali, così come le indicazioni ed i suggerimenti di impiego di questo prodotto, riportati nella presente scheda tecnica ed eventualmente forniti anche verbalmente o per iscritto, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche.

I dati tecnici e prestazionali eventualmente riportati sono il risultato di prove di laboratorio condotte in ambiente controllato e come tali possono subire modifiche in relazione alle effettive condizioni di messa in opera.

Prodotto per uso professionale, Azichem Srl non si assume alcuna responsabilità derivante da prestazioni inadeguate correlate ad un uso improprio del prodotto, o legata a difetti derivanti da fattori o elementi estranei alla qualità dello stesso, inclusa l'errata conservazione. Chi intenda fare uso del prodotto è tenuto a stabilire, prima dell'utilizzo, se lo stesso sia o meno adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità conseguente.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate periodicamente. Per una consultazione in tempo reale collegarsi al sito: www.azichem.com. La data di revisione è indicata nello spazio al piede. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza di questo prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le frasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in sicurezza. Per la consultazione collegarsi al sito: www.azichem.com.

È vietato disperdere il prodotto e/o l'imballaggio nell'ambiente.

